

2K Clear VOC CC.25 HS/AS

2K акриловый лак VOC CC.25 HS/AS

2K Clear coat / 2K Прозрачный лак

V02

02/2026

Описание

- 2K HS акриловый лак

Область применения

- Прозрачный лак для профессионального использования с повышенной стойкостью к царапинам.

Преимущества

- Удобен в нанесении
- Очень высокий уровень блеска
- Отличные свойства растекания на вертикальных поверхностях
- Подходит для всех видов ремонтных работ
- Высокая устойчивость к царапинам

Технические характеристики


Цвет (лак):	бесцветный
Цвет (отвердитель Стандартный и Быстрый):	бесцветный / слегка желтоватый
V.O.C.:	2004/42/IIВ(е)(840) < 840 г/л
Срок хранения:	24 месяца в закрытой упаковке при температуре 20°C
Плотность лака при 20°C:	0.98 – 0.99 г/см ³
Плотность отвердителя при 20°C:	0.96 – 0.98 г/см ³
Теоретическая укрывистость:	7–9 м ² /л

Использование

Для нанесения на краски на основе органических растворителей или на водной основе. Настоятельно рекомендуется работать с полной системой. При использовании неоригинальных разбавителей или отвердителей возможны проблемы с сушкой и адгезией.

Прозрачный лак и отвердитель отмеряются по объёму (2:1) и тщательно перемешиваются. Наносить в два слоя с помощью краскопульта с диаметром сопла 1,3 мм, с межслойной выдержкой 5–7 минут для испарения растворителей перед нанесением следующего слоя.

ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ

	По объёму		По весу
	Лак 2K Clear VOC CC.25 HS/AS	Отвердитель 2K Clear VOC CC.25 HS/AS	
	2	1	100 г
			49 г

ВЯЗКОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА

	DIN cup 4мм при 20°C	14 - 16 секунд
---	----------------------	----------------



2K Clear VOC CC.25 HS/AS

2K акриловый лак VOC CC.25 HS/AS

2K Clear coat / 2K Прозрачный лак

V02

02/2026

НАНЕСЕНИЕ			
		Диаметр дюзы / давление краскопульт	
	Окрасочный краскопульт с верхним бачком	Диаметр дюзы: 1,3мм Давление краскопульт: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов	
		Нанесение слоёв	
	Нанесение	2 равномерных слоя, каждый с рекомендуемой толщиной мокрого слоя около 60 мкм.	
	Время жизни при 20°C	120 мин	
	Межслойная сушка	5 - 7 мин. между слоями 10 мин. перед сушкой	
	Толщина сухой плёнки	50 - 60 мкм	
	Условия нанесения	Температура 18 - 22°C Относительная влажность воздуха 40 - 60%	
	Температура объекта	20°C	60°C
	Отвердитель стандартный Отвердитель быстрый	полировка после 9-10 ч полировка после 7-8 h	полировка после 30 мин полировка после 20 мин
	ИК Сушка	10 - 15 мин. Следуйте рекомендациям производителя ИК сушек. Соблюдайте межслойную выдержку перед сушкой	

2K Clear VOC CC.25 HS/AS

2K акриловый лак VOC CC.25 HS/AS

2K Clear coat / 2K Прозрачный лак

V02

02/2026



Хранение и транспортировка

Беречь от замерзания, жары, солнечного света и влаги. Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном месте. Рекомендуемый температурный режим хранения и транспортировки: от +10°C до +30°C. Избегайте резких колебаний температуры.

Примечание: Температура хранения и транспортировки должна быть не ниже +5°C. Дайте продукту нагреться до комнатной температуры естественным путем.

2004/42/IIIB(d)(520) < 520: Предельное значение VOC (Евросоюз) для этого продукта (категория продукта: IB.d) в готовой к использованию форме составляет макс. 520 г/л.



Примечание

Дайте продукту прогреться до рекомендованной температуры (избегайте быстрого нагрева / охлаждения). Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже 18°C. Низкая температура нанесения изменяет свойства покрытия и может ухудшить визуальный эффект. Перед применением температура продукта, температура в кабине окрасочной камеры и температура объекта должны быть примерно 20°C.



Информация по безопасности

Инструкции по обращению и утилизации отходов приведены в нашем паспорте безопасности материалов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Вышеупомянутые технические данные и информация, в частности, рекомендации по применению и использованию нашей продукции основаны на наших текущих знаниях и опыте применения в нормальных условиях. На практике материалы, поверхности или условия на объекте настолько различаются, что ни на основании этой информации, ни на основе устной консультации не могут быть выведены никакие гарантии в отношении результатов работы или ответственности, вытекающие из каких-либо взаимоотношений, за исключением случаев, когда с нас взимается плата с умыслом или грубой неосторожностью. В этом случае пользователь обязан доказать, что он проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и перспективного суждения, в письменной форме, своевременно и в полном объеме. Патентные права любой третьей стороны должны быть соблюдены. Кроме того, действуют наши общие условия продаж и поставок, а также новейший технический паспорт, который необходимо запросить.

© VOSSCHEMIE