

EF.21 EP Filler

Грунт эпоксидный акриловый 2K EF.21 EP Filler

2K Hybrid filler / 2K Гибридный наполнитель

V02 04/2024

Описание

- 2K Гибридный наполнитель – акриловый / эпоксидный
- Универсальный грунт
- Цвет: серый (приблизительно RAL 7032)
- Время сушки: Шлифуемая версия: 30 мин / 60 °C
Мокрый по мокрому: 30 мин / 20 °C
- Соответствует требованиям VOC

Область применения

- Все стандартные работы в малярном цеху – от грунтования отдельных деталей до всего автомобиля
- Идеально подходит для нанесения на такие поверхности как сталь, алюминий, катафорезные грунты, оригинальные ЛКП, полиэфирные шпатлёвки

Преимущества

- Используется в шлифуемой версии и мокрый по мокрому
- Высокая антикоррозионная защита
- Отличная шлифуемость
- Не содержит хроматов

Технические характеристики


V.O.C.: 2004/42/IIb (C) (540) < 540 г/л
Срок годности: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке при температуре 20 °C
Плотность грунта при 20 °C: 1,47 – 1,49 г/см³
Плотность отвердителя при 20 °C: 0,90 – 0,92 г/см³

Использование

Поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от смазок и других загрязнений. Настоятельно рекомендуется использовать материалы из одной системы. Нельзя исключать проблемы с сушкой и адгезией при использовании растворителей и отвердителей из других систем. Эпоксидный грунт может перекрываться 2K акриловыми грунтами, 2K акриловыми красками и полиэфирными шпатлёвками (необходимо строго соблюдать время сушки).

Эпоксидный грунт нельзя наносить на полиэфирную напыляемую шпатлёвку и перекрывать напыляемой шпатлёвкой.

ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ

		Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому
	EF.21 Грунт	2	
	EF.21 Отвердитель	1	
	EF.21 Грунт	100 г	30,8 г
	EF.21 Отвердитель		


EF.21 EP Filler

2K Hybrid filler / 2K Гибридный наполнитель

V02

04/2024


ВЯЗКОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА



DIN cup 4 мм при 20

18 – 21 секунд

НАНЕСЕНИЕ




Окрасочный краскопульт с верхним бачком

Диаметр дюзы / давление краскопульт

1.4 - 1.6

1.3

См. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



Нанесение

Нанесение слоёв


1 - 2

1



Время жизни при 20°C


40 минут



Межслойная сушка

8 - 10 минут


-



Толщина сухой плёнки

40 – 50 µm за слой


30 – 40 µm за слой



Условия нанесения

Температура 18 – 22 °C

Относительная влажность не более 40 – 60%



Сушка

20 °C
60 °C

Шлифуемая версия

4 часа
30 минут

Мокрый по мокрому

30 минут
-



Дальнейшая обработка по сухому

P400 - P500

-

EF.21 EP Filler

2K Hybrid filler / 2K Гибридный наполнитель

V02

04/2024



Хранение и транспортировка

Беречь от замерзания, жары, солнечного света и влаги. Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном месте. Рекомендуемый температурный режим хранения и транспортировки: от +10°C до +30°C. Избегайте резких колебаний температуры.

Примечание: Температура хранения и транспортировки должна быть не ниже +5°C. Дайте продукту нагреться до комнатной температуре естественным путем.

2004/42/IB(d)(520) < 520: Предельное значение VOC (Евросоюз) для этого продукта (категория продукта: IB.d) в готовой к использованию форме составляет макс. 520 г/л.



Примечание

Дайте продукту прогреться до рекомендованной температуры (избегайте быстрого нагрева / охлаждения). Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже 18°C. Низкая температура нанесения изменяет свойства покрытия и может ухудшить визуальный эффект. Перед применением температура продукта, температура в кабине окрасочной камеры и температура объекта должны быть примерно 20°C.



Информация по безопасности

Инструкции по обращению и утилизации отходов приведены в нашем паспорте безопасности материалов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Вышеупомянутые технические данные и информация, в частности, рекомендации по применению и использованию нашей продукции основаны на наших текущих знаниях и опыте применения в нормальных условиях. На практике материалы, поверхности или условия на объекте настолько различаются, что ни на основании этой информации, ни на основе устной консультации не могут быть выведены никакие гарантии в отношении результатов работы или ответственности, вытекающие из каких-либо взаимоотношений, за исключением случаев, когда с нас взимается плата с умыслом или грубой неосторожностью. В этом случае пользователь обязан доказать, что он проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и перспективного суждения, в письменной форме, своевременно и в полном объеме. Патентные права любой третьей стороны должны быть соблюдены. Кроме того, действуют наши общие условия продаж и поставок, а также новейший технический паспорт, который необходимо запросить.

© VOSSCHEMIE