

KS-500.2

Покрытие для защиты днища KS-500.2

V01 06/2025

Underbody protection / Защита днища

Описание

- Антикоррозионное покрытие на основе битума для защиты днища автомобиля
- Не образует потёков
- Обладает высокой адгезией к различным поверхностям
- Отличная защита от сколов и коррозии

Область применения

- Предназначен для формирования защитного покрытия повышенной толщины
- Подходит для легковых, грузовых автомобилей и автобусов
- Отличная адгезия, постоянная эластичность и звукоизоляция
- Устойчиво к атмосферным воздействиям, а также к слабым кислотам и щелочам

Технические характеристики

Химическая основа:	На битумной основе
Цвет:	Чёрный
Плотность (15 °C) DIN 51757:	1,10 г/см ³
Температура вспышки DIN EN ISO 2719:	Прим. 30 °C
Толщина сухой пленки:	300 мкм
Оптимальная температура нанесения:	10 – 35 °C
Содержание нелетучих веществ:	> 55%
Расход:	Прим. 350 г/м ²
Сушка:	Прим. 8 часов
Срок годности:	Прим. 5 лет закрытой оригинальной упаковке

Использование

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и очищенной от ржавчины. Материал готов к нанесению, хорошо встряхните баллон перед использованием.

Для нанесения KS-500.2 используйте пневматический окрасочный пистолет или безвоздушную систему нанесения. Давление при нанесении должно быть от 4 до 7 бар. Продукт можно наносить без потеков и излишков при температуре от 10°C до 30°C. Легко удаляется уайт-спиритом.

Огнеопасно и опасно для окружающей среды только в жидком состоянии. Хранить вдали от источников открытого огня. После испарения растворителя продукт не представляет опасности для окружающей среды. Битумная пленка безопасна для людей, растений и водных организмов.

KS-500.2

Покрытие для защиты днища KS-500.2

V01 06/2025

Underbody protection / Защита днища

Примечание

Дайте продукту прогреться до рекомендованной температуры (избегайте быстрого нагрева / охлаждения). Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже 18°C. Низкая температура нанесения изменяет свойства покрытия и может ухудшить визуальный эффект. Перед применением температура продукта, температура в кабине окрасочной камеры и температура объекта должны быть примерно 20°C.



Информация по безопасности

Инструкции по обращению и утилизации отходов приведены в нашем паспорте безопасности материалов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Вышеупомянутые технические данные и информация, в частности, рекомендации по применению и использованию нашей продукции основаны на наших текущих знаниях и опыте применения в нормальных условиях. На практике материалы, поверхности или условия на объекте настолько различаются, что ни на основании этой информации, ни на основе устной консультации не могут быть выведены никакие гарантии в отношении результатов работы или ответственности, вытекающие из каких-либо взаимоотношений, за исключением случаев, когда с нас взимается плата с умыслом или грубой неосторожностью. В этом случае пользователь обязан доказать, что он проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и перспективного суждения, в письменной форме, своевременно и в полном объеме. Патентные права любой третьей стороны должны быть соблюдены. Кроме того, действуют наши общие условия продаж и поставок, а также новейший технический паспорт, который необходимо запросить.

© VOSSCHEMIE