

UNIFLEX Glas

(glass bonding agent)

Клей - герметик для вклейки стекол

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Uniflex Glas – однокомпонентный полиуретановый герметик для вклейки стекол. Материал имеет пастообразную консистенцию и после отверждения под действием атмосферной влаги образует гибкий долговечный клеевой слой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт используется в сочетании с очистителем Uniflex Glas Cleaner и грунтом Uniflex Glas Fast-Primer для приклеивания стекла непосредственно к кузову автомобиля.

ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа:	полиуретан
Механизм отверждения:	под действием влаги воздуха
Плотность:	1.24 г/см ³
Сушка «на отлип»*:	прим. 25 минут
Скорость отверждения*:	≥ 3 мм/24 часа
Твердость по Shore A (DIN 53505):	прим. 57
Прочность на разрыв (DIN 53504):	прим. 12 Н/мм ²
Удлинение при разрыве (DIN 53504):	≥ 700%
Удельное электрическое сопротивление:	10 ⁷ Ом х см
Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Диапазон температур эксплуатации:	от -40°C до +100°C, кратковременно - до +140°C

* при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подложка:

Все склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Предварительная подготовка поверхности: Произведите подготовку поверхности в соответствии с инструкциями на очиститель для стекол Uniflex Glas Cleaner и грунт для вклейки стекол Uniflex Glas Primer.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Uniflex Glas может храниться в течение 24 месяцев в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке в интервале температур +10...+25°C.

При продолжительном хранении температура не должна превышать +25°C.

Хранить вдали от источников тепла.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

- Время после вклеивания стекла (при +23°C и отн. влажности 50%) и до начала эксплуатации автомобиля: **2 часа**.
- Для автомобилей, оборудованных подушками безопасности одновременно на водительском и пассажирском сидении.
- Сертифицирован для автомобилей с массой лобового стекла не более 35 кг. При вклейке стекла массой более 35 кг предварительно проконсультируйтесь с Техническим отделом производителя материала.

Uniflex Glas соответствует федеральным стандартам безопасности транспортных средств и всем требованиям долгосрочной долговечности в соответствии с полным спектром лабораторных данных Carsystem и данными краш-тестов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по

применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE