

ANTI RUST PUTTY

(anti corrosive putty)

Антикоррозионная шпаклёвка

12/2025

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентная полиэфирная шпаклёвка с интегрированной антикоррозионной защитой и отличной адгезией к стальным поверхностям. Шпатлёвка может наноситься и шлифоваться тонкими слоями, обеспечивая защиту основания.

Применение шпатлёвки Anti Rust Putty увеличивает антикоррозионную защиту на 100 %.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эффективная защита от коррозии с самого начала. Предназначена для всех видов кузовных работ, где требуется повышенная антикоррозионная защита (например, гарантийные ремонтные работы).

- гарантия защиты от коррозии
- реставрация автомобилей
- красно-коричневый цвет
- лёгкость нанесения
- лёгкость шлифования
- очень хорошая адгезия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость поставляемого продукта при 20°C:	пастообразная
Содержание VOC: 2004/42/ПВ (b) (250):	< 250 г/л
Цвет:	красно-коричневый
Плотность:	1,8 - 1,9 г/см ³

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Шпаклёвка не подходит для оцинкованных поверхностей.

Инструкции по смешиванию

Добавлять 2-3 % по весу отвердителя 1.0.

Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.

ANTI RUST PUTTY

(anti corrosive putty)

Антикоррозионная шпаклёвка

12/2025

Нанесение

Наносить шпателем.

Жизнеспособность

5 минут при +20°C.

Температура начала реакции

Не менее +5°C.

Время сушки/отверждения

Воздушная сушка в течение 15-30 минут при +20°C.

Шлифование

После сушки, ручная или машинная шлифовка «по сухому» абразивами P120 – P320

Дальнейшая обработка

Шпатлевка может перекрываться следующими продуктами Carsystem: полиэфирные шпаклёвки, Spray или Spray Plus, 1K Filler, Filler 540, Filler Vario.

Хранение

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE