

LIQUID PUTTY

(polyester finishing putty)

Тиксотропная полиэфирная финишная шпатлевка

12/2025

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIQUID PUTTY – это двухкомпонентная полиэфирная финишная шпатлевка, разработанная специально для профессионального использования. Она обладает отличной адгезией к металлам, кузовным шпатлевкам, дереву, стеклопластикам, двухкомпонентным грунтам/наполнителям и старому/отшлифованному оригинальному лакокрасочному покрытию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LIQUID PUTTY используется для заполнения небольших дефектов поверхности, таких как царапины и поры, перед нанесением грунтов, с целью улучшения качества поверхности. Шпатлевка может использоваться для устранения неровностей глубиной до 3 мм.

Материал идеально подходит для устранения небольших дефектов поверхности таких, как поры, шлифовальные риски и мелкие вмятины. При нанесении шпатлевка образует идеально ровную поверхность. Благодаря специальной формуле, продукты шлифования не забивают абразивные материалы. LIQUID PUTTY минимизирует прилипание частиц грязи и пыли к базовой краске / покровному лаку. Использование данной шпатлевки снижает риск возникновения дефектов на финишном покрытии. При использовании LIQUID PUTTY требуется меньше грунта; это сокращает время шлифования и нанесения покровных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: светло-бежевая, тиксотропная жидкость

Упаковка: бутыль 1 кг + 40 г тубик отвердителя ВРО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Очистите поверхность, удалив с нее всю грязь, жир и воск. Используйте абразивные круги Р80 – Р180 для удаления краски и зачистки поверхности. Перед нанесением шпатлевки поверхность должна быть полностью очищена.

Инструменты

Доска для смешивания, пластиковый или резиновый шпатель.

Инструкции по смешиванию

Добавлять 3 % отвердителя по весу.

Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.

LIQUID PUTTY

(polyester finishing putty)

Тиксотропная полиэфирная финишная шпатлевка

12/2025

Нанесение

Нанесите тонкий слой смешанного материала на поверхность, оказывая давление для усиления адгезии. Нанесите последующие слои. Необходимо нанести такую толщину шпатлевки, чтобы участок ремонта был немного выше остальной поверхности для того, чтобы можно было произвести шлифование. Не наносите шпатлевку на свеженанесенные и неотвержденные покрытия.

Жизнеспособность

4-5 минут при +20°C.

Время сушки/отверждения

Воздушная сушка при +20°C в течение 20-30 минут.

Шлифование

Поверхность можно шлифовать примерно через 20 минут. Отвержденную шпатлевку можно шлифовать абразивами P180 – P220 после чего, при желании, можно дополнительно отшлифовать абразивом P320.

Дальнейшая обработка

Нанесение последующих материалов:

LIQUID PUTTY можно перекрывать большинством лакокрасочных материалов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE